

**EI 13**

IMPREGNÁCIA NA BETÓNOVÝ PLOT - PROFILINE

VÝROBOK S ROZPÚŠŤADLOM**ÚČEL**

- liaty betón
- betónové dosky
- štiepaný betón
- prefabrikáty
- kameň
- gabion
- tehla

**• VÝKONNOSTNÉ
CHARAKTERISTIKY**

- horizontálne/vertikálne
- spotreba 14-20m²/1l
- schnutie – 1-2h
- odporúča sa naniesť dve vrstvy s odstupom, pomocou štetca, valca alebo nízkotlakového striekania.

EI 13 je profesionálna impregnácia na báze rozpúšťadiel pre mnohé typy plotov. Chránenému povrchu dodáva mierne stmavnutie. Výsledný film s efektom mokrého kameňa má vynikajúce ochranné vlastnosti so širokým spektrom pôsobenia.

Impregnat na báze rozpúšťadiel, na báze vysokokvalitnej akrylovej živice. Vytvára na povrchu ochranný povlak, ktorý znižuje nasiakavosť podkladu a chráni ho pred atmosférickými vplyvmi. Zvyšuje odolnosť proti znečisteniu, výkvetom a rastu mikroorganizmov. Zlepšuje farbu chráneného povrchu.

- zvýrazňuje prirodzenú farbu
- dodáva mierny lesk
- chráni pred prenikaním vlhkosti
- vytvára mokrý efekt
- zabraňuje kapilárnej difúzii
- zabraňuje výkvetom solí
- znižuje prenikanie nečistôt do pórov
- zvyšuje odolnosť voči čistiacim prostriedkom a zrážaniu
- spĺňa požiadavky normy PN - EN 1504-2 na impregnáciu
- jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú skúšobné vzorky - 100 ml





EI 13

IMPREGNÁCIA NA BETÓNOVÝ PLOT- PROFILE

VÝROBK S ROZPÚŠŤADLOM

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	bezfarebná kvapalina
VÔŇA	aromatické
HUSTOTA	0,88 g/cm ³
NV	ok. 16%
Kapilárna absorpcia	<0.01kg/m ² ·h ^{0.5}
Lúpatelnosť	≥2,0 N/mm ²

APLIKÁCIA

Spotreba	14-20 m ²
Čas sušenia	1-2h
Teplota aplikácie	10-25°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov.
- Nádoby musia byť pevne uzavreté
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 20 °C.
- K dispozícii sú obaly: 5L, 30L



Impregnátor s mokrým efektom.

APLIKÁCIA

Podklad by mal byť suchý, kompaktný, dôkladne vyčistený a odmastený. Kontakt s vodou počas aplikácie alebo vlhký podklad zanechá po zaschnutí biele škvrny. Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte. Vykonajte kontrolný test na malej ploche povrchu. Odporúča sa rovnomerne naniesť tenkú vrstvu prípravku pomocou štetca alebo spreja. V prípade poréznych povrchov sa odporúča naniesť druhú vrstvu. Plochy s nežiaducim znečistením by sa mali okamžite vyčistiť rozpúšťadlom. Chráňte pred navlhnutím až do úplného vyschnutia (cca 2 hodiny). Výrobca nezodpovedá za akékoľvek použitie výrobku, ktoré nie je v súlade s odporúčaniami. Chráňte rastliny a povrchové úpravy fasád, t. j. sklo, drevo, plast, kov. Kontakt s impregnačným prostriedkom môže zanechať škvrny na povrchoch

POZNÁMKY

Výrobok na báze rozpúšťadla. Skladujte v pôvodnom obale pri teplote 5 °C až 20 °C v súlade s protipožiarňmi predpismi. Chráňte pred prehriatím (max. 20 °C). Impregnačné práce nevykonávajte pri silnom slnečnom žiarení a extrémne vysokých/nízkych teplotách. Nepoužívajte na povrchy vystavené vysokým teplotám. Obmedzenia: Minimálna doba nového betónu alebo malty je 4 týždne (v závislosti od podmienok aj viac)

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EI 13 si pozorne prečítajte kartu s údajmi o výrobku, ktorá je k dispozícii na www.eksil.pl a na požiadanie.