

EI 11



MOKRÝ KAMEŇ

impregnat na báze rozpúšťadla

Impregnat na báze rozpúšťadiel na báze vysokokvalitnej akrylovej živice. Výsledný náter s efektom mokrého kameňa má vynikajúce ochranné vlastnosti so širokým spektrom pôsobenia.

ÚČEL

- prírodný kameň
- fasádny kameň
- imitácie betónového kameňa
- pieskovec
- tehla

EI 11 je ochranná a dekoratívna impregnácia kameňa s efektom "mokrého kameňa". Zlepšuje vzhľad a prehlbuje farbu impregnovaného povrchu. Spevňuje a vyhladzuje štruktúru a znižuje jej pórovitosť, čím vytvára ochranný povlak. Zvyšuje odolnosť voči negatívnym vplyvom vody, nečistôt a atmosférických podmienok. Zabraňuje výkvetom solí a organickým usadeninám.

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

- úroveň/vertikálne
- výdatnosť 8-14m² /1l
- schnutie 1-2h
- odporúča sa naniesť dve vrstvy v intervaloch 12h pomocou štetca alebo nízkotlakového spreja

- vytvára efekt "mokrého kameňa"
- chráni pred vniknutím vlhkosti
- zvýrazňuje prirodzenú farbu
- zabraňuje kapilárnej difúzii
- zabraňuje výkvetom soli
- znižuje prenikanie nečistôt do pórov
- zvyšuje odolnosť voči detergentom a zrážaniu
- povrchová štruktúra zostáva neporušená
- spĺňa požiadavky normy PN - EN 1504-2 na impregnáciu
- jednoduchá aplikácia
- k dispozícii sú testovacie vzorky - 100 ml





EI 11

MOKRÝ KAMEŇ

impregnáť na báze rozpúšťadla

Akrylová impregnácia s efektom mokrého kameňa.

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ ÚDAJE

PREHLAD	bezfarebná kvapalina
VÔŇA	aromatické
HUSTOTA	0,88 g/cm ³
NV	približne. 16%
Kapilárna absorpcia	<0,01 kg/m ² · h ^{0,5}
Lúpatelnosť	≥2,0 N/mm ²

APLIKÁCIA

Spotreba	8-14 m ²
Čas sušenia	2-3h
Teplota aplikácie	5-35°C

BALENIE A SKLADOVANIE

- Trvanlivosť - 24 mesiacov.
- Nádoby musia byť pevne uzavreté.
- Výrobky by sa mali skladovať pri teplote od 5 °C do 25 °C.
- Dostupné balenia: BALENIE: 1L, 5L, 30L



APLIKÁCIA

Podklad by mal byť suchý, kompaktný, dôkladne vyčistený a odmastený. **Kontakt s vodou počas aplikácie alebo vlhký podklad zanechá po zaschnutí biele škvrny.** Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte. **Vykonajte kontrolný test na malej ploche povrchu.** Pri použití EI-11 v interiéri je potrebné účinné vetranie. Odporúča sa nanášať tenkú vrstvu výrobku rovnomerne pomocou štetca. V prípade poréznych povrchov sa odporúča naniesť druhú vrstvu. Nevyčistené plochy by sa mali okamžite vyčistiť rozpúšťadlom. Chráňte pred navlhnutím až do úplného vyschnutia (2 hodiny). Výrobca nezodpovedá za akékoľvek použitie výrobku, ktoré nie je v súlade s odporúčaniami. Chráňte rastliny a fasádne prvky, t. j. sklo, drevo, plast, kov. Kontakt s impregnačným prostriedkom môže zanechať na povrchoch škvrny.

POZNÁMKY

Výrobok na báze rozpúšťadla. Skladujte v pôvodnom obale pri teplote od 5°C do 20°C v súlade s protipožiarnymi predpismi. Chráňte pred prehriatím (max. 20°C). Impregnačné práce nevykonávajte pri silnom slnečnom žiarení a extrémne vysokých/nízkych teplotách. Nepoužívajte na povrchoch vystavených vysokým teplotám. Obmedzenia: Minimálny vek betónu alebo malty: 4 týždne.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EI 11 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke www.eksil.pl a na požiadanie.

DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
REMARK, s.r.o.
Hollého 279/3, 08301 Sabinov
Tel: +421948152179 www.renomark.sk