



Ošetrujúca, ochranná, vlhkosťne regulujúca náterová hmota odolná voči vlhkosti, zašpineniu a oderu. Vytvára veľmi príjemný hodvábné matný transparentný povrch. Ošetrené plochy sú silne vodoodpudivé a odolné voči bežným potravinám a domácim chemikáliám podľa normy DIN 68861-1C. Zaschnutý náter zodpovedá norme DIN 53160 - Odolnosť voči slinám a potu. Spĺňa normu EN 71-3 O bezpečnosti detských hračiek.

Aplikačné údaje

Použitie

Vhodný na obklady stien, stropov, na detské hračky a nábytok, na dvere, lišty, nosníky. Vhodný aj pre glejené drevo, drevotriekové dosky a korok alebo na obnovu stmavnutých drevených plôch.

Spracovanie

Povrch dreva musí byť suchý, čistý a odmastený.

- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
 - Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
 - Pred začatím aj počas práce je nutné prípravok dôkladne premiešavať.
 - Drobné poškodenia dreva opraviť tmelom PNZ Reparaturpaste (PNZ Opravná pasta) a prebrúsiť.
- Prípravok je možné nanášať štetcom, valčekom či nanášacou špachtľou - tenko v smere vlákien. Možné je aj strojné spracovanie. Po aplikácii sa cca za 10 minút stiahnu prípadné prebytky náterovej hmoty a nechá sa 8 až 10 hodín schnúť. Po aplikácii jednej vrstvy vzniká transparentný povrch. Pri požiadavke sýtejšieho odtieňa je možné náter opakovať. Po dokonalom zaschnutí (cca 24 hodín) je možné povrch doleštiť a zvýšiť tak jeho odolnosť. Pre mechanicky zaťažované povrchy (napr. podlahy) odporúčame previesť jeden náter prípravkom PNZ Dekoračný vosk Transparent vo zvolenom odtieni a po dôkladnom zaschnutí vykonať ošetrovanie povrchu jedným náterom v bezfarebnom prevedení prípadne aj prípravkom PNZ Hartwachs-öl (PNZ Tvrdivoskový olej).

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, mikronizovaný vosk, bezolovnatá sušidlá, pentanón-oxím, pigmenty.

Spotreba	cca 50 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí na cca. 20 m ² v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo).
Čistenie	Znečistené pomôcky je možné umyť PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	cca 24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje.
Doba spotreby	5 rokov
Balenie	0,25 L, 0,75 L, 2,5 L a väčšie
Odtiene	Všetky farby sú vzájomne miešateľné. Pri použití viacerých balení s rôznymi šaržami je vhodné náplne zmiešať vo väčšej nádobe a premiešať. V prípade požiadavky je možné objednať odtiene podľa vzorkovníka RAL, NCS a ďalšie.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	<p>EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené.</p> <p>P101 Ak sa vyskytne potreba vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenie na etikete. Pri použití viacerých balení s rozdielnymi číslami šarže, je vhodné zmiešať všetky do jednej väčšej nádoby. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov ASN-Nr: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f) 700 g/l (2010). Produkt obsahuje menej ako 530 g/l VOC.</p>
--------------------	--

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Dovozca pre SR
 RENOMARK, s . r . o.
 Hollého 279/3
 083 01 Sabinov

Tel.:+421948152179
 www.renomark.sk