



Olej na prac. dosky a nábytok je priedušný, odolný voči vlhkosti ktorá preniká hlboko do ošetrovanej plochy. Poskytuje drevenému povrchu dokonalú ochranu, odpudzuje vodu a nečistoty. Splňa normu DIN 53160 (odolnosť voči tekutinám, slinám a potu). bezpečný pre detské hračky podľa normy EN 71/3. Testovaný podľa EN 1186 – stanovenie celkovej migrácie prvkov a je vhodný na styk s potravinami.

Aplikačné údaje

PNZ OLEJ NA PRACOVNÉ DOSKY je určený na všetky druhy drevín v interiéri

Charakteristika

PNZ Olej na pracovné dosky a nábytok je priedušný, vlhkosť regulujúci náter, ktorý preniká hlboko do ošetrovanej plochy. Poskytuje drevenému povrchu dokonalú ochranu, odpudzuje vodu a nečistoty. Splňa normu DIN 53160 (odolnosť voči tekutinám, slinám a potu). Bezpečný pre detské hračky podľa normy EN 71/3. Testovaný podľa EN 1186 – stanovenie celkovej migrácie prvkov a je vhodný na styk s potravinami.

Použitie

Určený pre všetky surové alebo lúhované povrchy v interiéri.

Spracovanie: Aplikuje sa na nové neošetrené drevo. Podklad musí byť suchý, čistý a odmastený. Teplota pri práci a schnutí musí byť minimálne 8 °C. Vlhkosť dreva nesmie presiahnuť 14 %. Vlhkosť vzduchu by mala byť nižšia ako 60 %. Pri dreve s vysokým obsahom živíc sa odporúča povrch očistiť prípravkom PNZ Grundrein (PNZ Hĺbkový čistič), vykefovať a nechať schnúť 12 hodín. Dobré vetranie, prísun kyslíka a teplota nad 18 °C urýchľujú schnutie. Pred použitím aj počas aplikácie dôkladne premiešať. Nespotrebovaný olej možno použiť ako ošetrovací olej. Pri rôznych druhoch dreva (masívne, dyhované, lepené) sa účinok môže líšiť, preto sa odporúča najskôr vykonať skúšku na malej vzorke. Nanášanie sa vykonáva valčekom alebo štetcom v hrubej vrstve, kým nie je celý povrch rovnomerne vlhký a drevo už ďalší olej neprijíma (podľa druhu dreva až 60 minút). Následne sa prebytočný olej vmasíruje do dreva padom alebo bavlnenou handričkou, kým povrch nevyzerá úplne suchý. Po 24 hodinách alebo neskôr sa vykoná doleštenie bielym padom. V prípade potreby sa môže aplikovať druhý náter rovnakým spôsobom.

Doba schnutia: Proti prachu približne za 1 hodinu. Doba vyzrievania je približne 3 dni. Životnosť a trvanlivosť olejovaného povrchu závisí od šetrného zaobchádzania v prvých dňoch po aplikácii. Počas tejto doby chrániť pred vodou! Pri vlhkom a chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje.

Spotreba Približne 60 ml/m², čo znamená, že 1 liter vystačí na cca 15 m² v závislosti od druhu dreva a hrubosti povrchu (rezané alebo hobľované drevo).

Údržba: Natreté plochy sa umývajú a ošetrujú PNZ Holzbodenseife (PNZ Mydlové ošetrovanie dreva). Pracovná doska môže byť následne ošetrovaná (najskôr po 7 dňoch) prípravkom PNZ Möbelwachs (PNZ Voskom na nábytok).

Čistenie Použité náradie sa umýva PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.

Skladovanie Skladovať v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť 5 rokov. Otvorený prípravok je potrebné preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čoskoro spotrebovať.

Balenie 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 30 l a väčšie.

Odtiene Bezfarebný, biely.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie

- **EUH208** Obsahuje kobaltbis (2-ethylhexanoát). Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci sa odporúča používať vhodné rukavice (nitrilové).
- **EUH210** Bezpečnostné listy sú k dispozícii na požiadanie.
- **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, predložte obal alebo etiketu výrobku.
- **P102** Uchovávať mimo dosahu detí.
- **P103** Pred použitím si prečítajte informácie a označenie na etikete.
- Pri použití viacerých balení rôznych šarží sa odporúča obsah zmiešať vo väčšej nádobe.
- Vyprázdnené obaly odovzdajte na recykláciu.
- Zaschnuté zvyšky materiálu môžu byť zlikvidované spolu s komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesto starých náterov. **ASN-Nr: 080112**
- **Limitné hodnoty VOC EÚ (A/f):** 700 g/l (2010). Obsahuje maximálne 600 g/l VOC.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



Dovozca pre SR
RENOMARK, s . r . o.
Hollého 279/3
083 01 Sabinov

Tel.: +421948152179
www.renomark.sk