



PNZ Thermoholz-Öl je vhodný na ochranu a ošetrenie vonkajších balkónov, plotov, obloženia fasád, podláh terás, drevených zastrešení a podobne, ktoré sú z tepelne upraveného dreva.

Aplikačné údaje

Použitie

PNZ Thermoholz-Öl je jemná impregnácia povrchu z prírodných olejov optimálne vyladená na tepelne ošetrené drevo pripravené zo všetkých druhov drevín. PNZ Thermoholz-Öl je pigmentovaný a zasychá v prírodne hnedom odtieni. Vytvára vodoodpudivý, počasie a UV žiareniu odolný povrch, ktorý sa veľmi pomaly odbúrava a ponúka tak dlhodobú ochranu proti zošednutiu. Náter po zaschnutí zodpovedá normám DIN EN 71/3 bezpečný pre detské hračky a DIN 53 160 odolný slinám a potu.

Spracovanie

- Prípravok sa nanáša na suchý, čistý, odmastený podklad
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Zašednuté drevinu je vhodné pred náterom očistiť a neutralizovať prípravkom PNZ Gartenholzreiniger (Čistič záhradného nábytku)
- Pri použití na drevinu náchylnú na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (tuzemské ihličnany - borovice, smrek) najprv ošetriť proti modraniu, drevným plesňam a škodcom prípravkom PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnačný základ).
- Drevinu s mimoriadne vysokým obsahom sprievodných látok obsiahnutých v dreve (triesloviny, farbivá, živicové látky, tuky a silice) sa odporúča nechať 4 týždne vystavené poveternosti. Čerstvé tlakovo ošetrené rezivo, drevinu Massaranduba, Garapa alebo Ipe, ponechajte pred prvým ošetrením zvetrávať asi 3 mesiace.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
- Pred začatím aj počas práce je nutné prípravok dôkladne premiešavať. Thermoholz-Öl sa nanáša štetcom, striekaním, padom alebo špongiou v tenkej vrstve zo všetkých strán pred montážou. Po 12 hodinách sa rovnakým spôsobom prevedie druhý náter (čelná strana do nasýtenia). PNZ Thermoholz-Öl by pri neskorších opravných náteroch mal byť pretieraný iba rovnakým prípravkom. Pri veľmi nepriaznivej poveternosti, rovnako ako pri výrazných prasklinách je potrebné vykonať obnovu náteru.

Technické parametre

Zloženie	Zušľachtené prírodné oleje, izoalifáty, železité oxidy, bezolovnaté sušidlá, jemné voskové aditíva, Cobaltbis (2-etylhexanoat).
Spotreba	cca 60 – 70 ml/m ² to znamená, že 1 liter vystačí na cca 15 m ² v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo). U profilovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3).
Čistenie	Znečistené pomôcky je možné umyť PNZ Špeciálnym riedidlom alebo syntetickým riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	12 - 24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje.
Balenie	0,75 l, 2,5 l, 10l a väčšie
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	EUH208 Obsahuje cobaltbis(2-etylhexanoat). U citlivých osôb môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci používať vhodné rukavice (Nitril) a zaistiť dôkladné odvetranie. EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenie na etikete. Pri použití viacerých balení rôznych šarží sa odporúča zmiešať obsah vo väčšej nádobe. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f): 700 g/l (2010). Obsahuje maximálne 600 g/l VOC.
--------------------	---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.