

PNZ – BANGKIRAI-ÖL

PNZ Terasový olej Bangkirai



Ošetrovací a ochranný prostriedok pre exotické dreviny ako napr: bangkirai, iroko, mahagón, meranti, nyatoh, robbie, jarrah, belinga, douglasia, robinie, dub, smrekovec, céder a ďalšie. Vyrobený z prírodných olejov, vhodný na použitie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Je oteruvzdorný, odolný poveternostným vplyvom a proti UV žiareniu. Po zaschnutí je bez zápachu, neobsahuje zdraviu škodlivé látky. Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek).

Aplikačné údaje

Použitie

Na profesionálne ošetrovanie dreva v záhradách ako napr. podlahy terás, obloženie, záhradný nábytok, podhlady a pod.

Spracovanie

- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.
- Riasy, mastnoty a ďalšie znečistenia sa odstránia prípravkom PNZ Gartenholzreiniger (PNZ Čistič záhradného nábytku).
- Dreviny s mimoriadne vysokým obsahom sprievodných látok (triesloviny, farbivá, živice, tuky a silice) obsiahnutých v dreve nechať 4 týždne vystavené poveternosti. Čerstvé tlakovo ošetrované rezivo, Massaranduba, Garapa alebo Ipe, ponechajte pred prvým ošetrovaním zvetrávať asi 3 mesiace.
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšku.
- PNZ Olej Bangkirai vytvára zamatovo matnú plochu.

PNZ Olej Bangkirai sa nanáša na čerstvé, nenatreté drevo dvakrát až trikrát vždy s cca 12 hodinovou prestávkou. Potom je drevo odolné proti poveternostným vplyvom. Prípravok je vhodný tiež na renováciu alebo následné ošetrovanie akýchkoľvek predchádzajúcich náterov, pokiaľ bola zachovaná savosť podkladu. Nesavý povrch treba zbrúsiť.

Technické parametre

Zloženie

Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalfáty, bezolovnaté sušidlá, cobaltbis (2ethylhexanoat), pigmenty, pentanónoxím, bezolovnaté sušidlá, titánová bieloba.

Spotreba

cca 40 ml/m², to znamená, že 1 liter vystačí na cca 25 m² v závislosti od druhu dreva a hrúbky jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo). U profilovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť (faktor 2-3). Nižšie množstvo spotrebovaného materiálu ovplyvňuje životnosť výsledného náteru.

Čistenie	Znečistené pomôcky umyť mydlovou vodou alebo PNZ Špeciálnym riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť päť rokov. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	6 - 24 hodín, pri vlhkom chladnom počasí sa doba schnutia predlžuje. Zaschnuté proti prachu cca za 1 hodinu, pretierateľné za 12 hodín.
Balenie	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 30 l
Odtiene	prírodne tónovaný
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	EUH208 Obsahuje cobaltbis(2ethylhexanoat). Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci zaistite dôkladné odvetranie. EUH210 Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne potreba vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Pri použití viacerých balení s rôznymi šaržami je vhodné náplne zmiešať vo väčšej nádobe a premiešať. Vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov. ASN-Nr.:080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/f): 700 g/l (2010). Obsah max. 600 g/l VOC.
--------------------	---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.