

PNZ – DOUGLASIEN-TERRASSENÖL

PNZ Terasový olej Douglasska



PNZ Terasový olej Douglasska je jemná olejová emulzia na ochranu a ošetrovanie douglasového, smrekovcového, tvrdého a exotického dreva. Je vyrobená z prírodných emulgovaných olejov, špeciálne upravených na tieto dreviny. Zvyšuje trvanlivosť a predlžuje dobu používania ošetrovaných podkladov. Vytvára silne vodoodpudivý povrch, odolný poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Veľmi pomaly sa odbúrava a ponúka tak dlhodobú ochranu proti zošednutiu. Zodpovedá normám DIN 53160 (Odolnosť proti tekutinám, slinám a potu) a EN 71 oddiel 3 (O bezpečnosti detských hračiek).

Aplikačné údaje

Použitie

Na profesionálne ošetrovanie dreva v záhradách ako napr. podlahy terás, obloženie, záhradný nábytok, podhlady, balkóny ploty a pod.

Spracovanie

- Prípravok sa nanáša na suchý, čistý a odmastený podklad rovnomerne a tenko, tak aby nedochádzalo k tvorbe vrstvy. Vykonávajú sa dva nátery (na čelných rezných hranách do nasýtenia).
- Teplota pri práci aj schnutí min. 8°C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18%. Vzdušná vlhkosť < 60%.
- Vo vonkajšom prostredí je potrebné dreviny náchylné na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (tuzemské ihličnany - borovice, smrek) najprv ošetriť proti modraniu, drevným plesňam a škodcom prípravkom PNZ Imprägniergrund (PNZ Impregnačný základ).
- Ak obsahuje drevo veľa olejových, živicových, farebných a iných látok (IPE, Dousie, ...), je vhodné povrch neutralizovať prípravkom PNZ Teakholzreiniger (PNZ Čistič teakového dreva).
- Pred začatím aj počas práce je nutné prípravok dôkladne premiešavať.
- Na rôznych plochách prípravok účinkuje odlišne, preto sa vždy odporúča vykonať skúšobný náter.
- Dodržujte bezpodmienečne konštrukčnú ochranu dreva
- Prípravok PNZ Olej na terasy z douglasky by mal byť pri neskorších opravných prácach vždy pretieraný rovnakým produktom.

PNZ Olej na terasy z douglasky má mliečne zafarbenie, po zaschnutí je prírodne hnedý. Stav náteru treba pravidelne kontrolovať. Pri silnom zafažení poveterností, ako aj pri viditeľných prasklinách v dreve je nutná obnova náteru pretretím.

Technické parametre

Zloženie	Zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, voda, pigmenty (oxidy železa), bezolovnaté a bezkobaltové sušidlá, konzervačné látky.
Spotreba	cca 40 ml/m ² , to znamená, že 1 liter vystačí v priemere na 25 m ² v jednej vrstve v závislosti na druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo, faktor 2 – 3). Nižšie množstvo spotrebovaného materiálu ovplyvňuje životnosť výsledného náteru.
Čistenie	Náradie čistiť okamžite po použití vodou a mydlom, poprípade PNZ Špeciálnym riedidlom.
Skladovanie	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Neotvorené plechovky majú skladovateľnosť tri roky. Otvorenú náterovú hmotu treba preliať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Doba schnutia	Doba zasychania je cca 8-12 hodín a môže sa pri veľkej vlhkosti vzduchu predlžovať. Medzi prvým a druhým náterom – časové oneskorenie 3-6 hodín, nie však dlhšie ako 24 hodín.
Balenie	1 l, 2,5 l, 5l, 10l
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Upozornenie	Pri aplikácii materiálu striekaním, nevdychovať aerosól. EUH208 Obsahuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ón. Aj tento prírodný produkt môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci sa odporúča používať vhodné rukavice (Nitril) a zaistiť dôkladné odvetranie. EUH210 Bezpečnostné listy sú k dispozícii a na požiadanie budú predložené. P101 Ak sa vyskytne nutnosť vyhľadať lekársku radu, predložte obal alebo etiketu s označením prípravku. P102 Uchovávať mimo dosahu detí. P103 Pred použitím čítajte informácie a označenia na etikete. Pri použití viacerých balení s rozdielnym číslom šarže je dobré tieto vo väčšej nádobe zmiešať a premiešať. Zaschnuté zvyšky materiálu odovzdajte spolu s domácim odpadom, prípadne môže byť zlikvidovaný ako stavebná suť. Tekuté zvyšky odovzdajte na zberné miesta starých náterov ASN-Nr: 080112. Limitné hodnoty VOC EÚ-(A/e): 130 g/l (2010). Obsah max. 10 g/l VOC.
--------------------	---

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.