

Technický list

PNZ - UV-SCHUTZ-ÖL

PNZ UV OCHRANNÝ OLEJ



Ochranný olej s UV filtrom je bezfarebný, priedušný, olejový náter chrániaci drevo proti zošednutiu a proti zmenám vznikajúcim v dôsledku pôsobenia slnečného žiarenia. Používa sa buď samostatne na zvislé drevené plochy v exteriéri alebo ako druhý náter na vopred prevedené tónované nátery a ako konečná vrstva zvyšujúca ochranu proti UV žiareniu.

Aplikačné údaje

Použitie

Na zvislé drevené konštrukcie v exteriéri ako napr: obloženie fasád, balkóny, okná, výklady, ploty, pergoly, záhradný nábytok a záhradné domčeky. Je ideálny na obnovenie starých priedušných náterov a drevených plôch opotrebovaných vplyvom poveternostných podmienok. Je vhodný na všetky druhy drevín.

Príprava povrchu

Produkt nanášajte vždy na suchý, čistý a odmaštený podklad. Riasy, mastnotu a ďalšie znečistenie odstráňte čističom záhradného nábytku. Staré priedušné nátery očistite umytím alebo prebrúsením, prípadne ošetrite prípravkom na odstránenie zašednutia dreva. Staré nátery laku, lazúry alebo emailu odstráňte. Vo vonkajšom prostredí je potrebné dreviny náhylne na zamodranie a napadnutie drevnými plesňami (ihličnan - borovica, smrek) najskôr ošetriť proti zamodraniu, proti drevným plesniám a proti škodcom vhodným impregnačným prípravkom. (PNZ impregnačný základ).

Aplikačné údaje

Na trvalú ochranu dreva voči UV žiareniu je vhodné vykonať najskôr ošetrenie pigmentovaným olejom a následne aplikovať Ochranný olej s UV filtrom. Teplota pri práci aj schnutí má byť minimálne 8 °C. Vlhkosť dreva nesmie byť vyššia ako 18 %. Vzdušná vlhkosť < 60 %. Doba schnutia je za cca 12 až 24 hodín podľa poveternosti, nasiakavosti podkladu, vlhkosti vzduchu a teploty. Uschnutý proti prachu za 6 hodín. Ak sa vykonáva náter na nové ešte neošetrené drevo, je vhodné aplikovať ho zo všetkých strán ešte pred montážou. Na rôzne podklady produkt reaguje odlišne, preto odporúčame vždy vykonať skúšku.

Applikácia

Pred použitím aj počas aplikácie produkt dobre premiešajte. Ochranný olej s UV filtrom sa nanáša neriedený. Po dôkladnom premiešaní ho aplikujte na čisté a suché drevo štetcom alebo

valčekom, v tenkej vrstve, rovnomerne v smere vlákien dreva.
Odporúčame jeden až dva nátery s 12 - 24 hodinovou prestávkou.
Na vodorovných plochách a miestach vystavených priamej
poveternosti treba počítať s pravidelným renovačným intervalom.
Pri spracovaní v interiéri zaistite dobré odvetranie.

Technické parametre

Zloženie	zmes zušľachtených prírodných olejov, prírodné vosky, izoalifáty, UV absorbér, vodoodpudivé aditíva, bezolovnaté sušidlá, pentanonoxím, kyselina neodekanová, kobaltová soľ.
Spotreba	cca 40 ml/m ²
Výdatnosť	cca 25 m ² /l(v závislosti od druhu dreva a hrubosti jeho povrchu (rezivo alebo hobľované drevo)). U profilovaného dreva sa môže spotreba zvýšiť. Nižšie množstvo spotrebovaného materiálu ovplyvňuje životnosť výsledného náteru.
Čistenie náradia	použité náradie umyte riedidlom
Skladovanie	v suchu a chlade, chráňte pred mrazom. V neotvorených obaloch je možné skladovať po dobu 5 rokov. Otvorený produkt je potrebné prelať do menšej nádoby, dobre uzavrieť a čo najskôr spotrebovať.
Balenie	0,75 l, 2,5 l, 5 l, 10 l a aj väčšie (podľa požiadaviek).
Doba spotreby	5 rokov

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Dodatočné upozornenie	Obsahuje kyselinu neodekanovú a kobaltovú soľ. Môže spôsobovať alergické reakcie. Pri práci používajte vhodné rukavice (Nitril) a zaistite dôkladné odvetranie. Pri brúsení povrchov používajte ochrannú masku proti prachu. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. Pred použitím čítajte pozorne informácie a upozornenia na etikete a dodržujte ich. Pri použití viacerých balení rôznych šarží sa odporúča zmiešať obsah vo väčšej nádobe.
------------------------------	---

Likvidácia obalov a odpadov Likvidácia vyprázdnejnej nádoby a zaschnutých zvyškov materiálu sa riadi miestnymi predpismi. Kód odpadu: 08 01 11. Hraničná hodnota VOC podľa 2004/42/ES/ Kat./podkateg. A/e:400g/l.
Obsah VOC v tomto produkte: max. 350 g/l

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútoru.



Dovozca pre SR
RENOMARK, s. r. o.
Hollého 279/3
083 01 Sabinov

Tel.: +421 948 152 179
www.renomark.sk